 **Fiche technique N° ID1056** ***12-2013*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **APRES IMPRESSION (1825 PRIMER) :** PLATRE - PLAQUES DE PLATRE - ENDUITS DE PLATRE MAÇONNERIES ANCIENNES PEINTURES HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**1825® Alcantara** **Enduit décoratif aspect "tissu précieux"en finition** **INTÉRIEUR** **3 à 4 m²/L**



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Enduit décoratif formulé à base d'agrégats minéraux en phase aqueuse – aspect "tissu précieux" en finition.

Classification : **AFNOR NF T 36-005 : I 7b2**

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales après impression (1825® FIXATEUR) : sur plâtre, plaques de plâtre, maçonneries et anciennes peintures.


Qualités dominantes :


• Grâce à sa large palette de tonalités, des pastels délicats aux teintes chaudes et foncées, "1825® Alcantara" créé un décor magnifique avec des jeux de lumières et d'effets "tissu précieux".
• Produit adapté aux environnements classiques ou modernes.
• Facilité d'application.
• Microporeux : laisse "respirer" le support.

Caractéristiques pratiques :





= 3 à 4 m²/L (selon le support)  = 1 h  = 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Pâte onctueuse irisée - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** "tissu précieux"
- **Rendement :** 3 à 4 m²/L (*variable selon le support et le mode d'application*).
- **Matériel :** platoir inox (200 x 80 millimètres).
- **Nettoyage du matériel :** EAU

Caractéristiques techniques :

- **Densité : 1,28**
- **Extrait sec (pondéral) : 42%**
- **VOS gehalte : Toegelaten EU waarde voor dit product (cat. A/l) : 200 g/l (2010).**
 Dit product bevat max 50 g/l VOS.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- La préparation du support doit être conforme au D.T.U. 59.1.
- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.

Application :

Après impression avec notre "1825® FIXATEUR ".
- Appliquer une 1ère passe du produit avec le platoir inox 200 x 80 millimètres sur toute la surface à peindre. Laisser sécher 24 heures, puis appliquer une seconde passe avec le platoir en procédant par la technique du "déposer" et "enlever".
- Avant que la deuxième passe ne sèche, caresser la surface avec le platoir inox propre (nettoyé préalablement) : des effets "irisés" et "mats velours" apparaissent selon l'angle de la lumière et l'emplacement de l'enduit décoratif dans la pièce.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Veiligheidsinformatiefiche toegankelijk opwww.peintures1825.eu

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN
Technische dienst : + 32 (0)2 251 22 47 - Fax : + 32 (0)2 251 52 52
Mail : peintures1825@theolaur.com Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015